

## Contreplaqué Filmé 2 faces « premium »

Le panneau est composé de plis croisés en bouleau européen avec des faces BB/BB (faces réparées), recouvertes chacune d'un film phénolique lisse de couleurs noir ou marron.

### Caractéristiques.

**Essence :** Bouleau européen  
**Face :** Film phénolique 120gr/m<sup>2</sup> pressé à chaud  
**Contre-face :** Film phénolique lisse 120gr/m<sup>2</sup> pressé à chaud  
**Resistance du film à l'abrasion :** Jusqu'à 400 tours Taber (selon norme EN 438-2)  
**Finition des chants :** Peinture acrylique de couleur variable (noir ou marron selon les arrivages)  
**Classe de collage :** Colle mélamine urée formol de Classe 3 (selon la Norme EN 314-2 -collage extérieur)  
**Origine :** Europe (hors Russie)  
**Usage structurel :** Non  
**Classe d'emploi :** Milieux humides classe 3 - EN 636-2  
**Usage :** Employé exclusivement pour le coffrage  
**Nombre d'utilisations :** Entre 8 à 10 réemplois  
**Certification :** PEFC ou FSC sur demande



### Tolérances dimensionnelles.

**Largeur :** ± 2 mm (EN 315)  
**Longueur :** ± 3 mm (EN 315)  
**Equerrage :** 1 mm par mètre (EN 315)  
**Rectitude des chants :** 1 mm par mètre (EN 315)

### Dimensions et colisage.

2500 x 1250		3000 x 1500 mm
15 mm	18 mm	18 mm
11 plis	13 plis	13 plis
40 panneaux	35 panneaux	35 panneaux