

Contreplaqué Filmé 2 faces « quality »

Le panneau est composé d'une alternance de plis croisés en peuplier et eucalyptus avec des faces BB/BB (faces réparées), recouvertes chacune d'un film phénolique lisse de couleurs.



Caractéristiques.

Essence : Peuplier et Eucalyptus

Face : Film phénolique 120gr/m² pressé à chaud

Contre-face : Film phénolique lisse 120gr/m² pressé à chaud

Résistance du film à l'abrasion : Jusqu'à 330 tours Taber (selon norme EN 438-2)

Finition des chants : Peinture acrylique de couleur variable (selon les arrivages)

Classe de collage : Colle mélamine urée formol de Classe 3 (selon la Norme EN 314-2 -collage extérieur)

Origine : Asie

Usage structurel : Non

Classe d'emploi : Milieux humides classe 2 - EN 636-2

Usage : Employé exclusivement pour le coffrage

Nombre d'utilisations : Entre 2 à 4 réemplois

Tolérances dimensionnelles.

Largeur : ± 3,5 mm (EN 315)

Longueur : ± 3,5 mm (EN 315)

Equerrage : 1 mm par mètre (EN 315)

Rectitude des chants : 1 mm par mètre (EN 315)

Dimensions et colisage.

2500 x 1250

9 mm	15 mm	18 mm	21 mm
5 plis	9 plis	11 plis	13 plis
100 panneaux	60 panneaux	50 panneaux	43 panneaux